

# **FICHA TÉCNICA**

5.2 BARNIZ AL AGUA



## ► Xanol Tapaporos

Fondo de poliuretano 1897 / Versión 2 / 13-01-2022







# **DESCRIPCIÓN**

Fondo de poliuretano monocomponente en base acuosa de rápido secado y fácil lijado. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

# **PROPIEDADES**

- Fácil lijado.
- · Rápido secado.
- Regula la absorción del soporte.
- Aumenta el rendimiento del acabado.
- No altera la apariencia del soporte.
- Poder de sellado y relleno.

## USOS

Apto para la preparación de todo tipo de superficies de madera, incluido suelos.

# DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinado.
Viscosidad (Copa Ford nº 4). Segundos.	130 - 175.
Densidad a 20°C (Kg/I)	1±0.05.
Rendimiento (m2/I)	10-12.
Secado al tacto (20°C) (min)	30.
Repintado (horas)	3 a 4.
Diluyente	Agua.
% Dilución brocha o rodillo	0-5.
% Dilución pistola	5-10.
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua antes del secado.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).	Contenido máximo producto 28,00 g/l.

# NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.

# CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE

## **TEMPERATURA AMBIENTE:**

No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C.

### **HUMEDAD DEL SOPORTE:**

La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.

## **CONDICIONES AMBIENTALES:**

No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.



# FICHA TÉCNICA

5.2 BARNIZ AL AGUA



### Xanol Tapaporos

Fondo de poliuretano 1897 / Versión 2 / 13-01-2022

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### **SUPERFICIES NO PINTADAS:**

## Madera:

 Maderas nuevas: Eliminación de productos y residuos extraños. Se lijan perfectamente y después se elimina toda la suciedad. Se aconseja aplicar 1-2 manos de tapaporos para regular la absorción del soporte. Si se desea una protección posterior es conveniente aplicar una mano de FONDO PROTECTOR antes de aplicar el tapaporos. Terminación con el producto de la línea XANOL necesario según el acabado y uso final deseado.

#### **SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

#### Madera:

- Maderas anteriormente barnizadas: si el lasur está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos. Aplicar una mano de acabado. Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante y proceder al pintado como si fueran maderas, puevas
- Maderas esmaltadas con esmalte sintético: Eliminación mediante decapado y proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

# POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de Xanol tapaporos se hace a brocha, rodillo de pelo corto o pistola. En aplicación a pistola emplear boquillas finas, con presiones altas, de 2.5 a 4 atmósferas.

#### **ACABADO XANOL TAPAPOROS:**

Rendimiento: 10-12 m2/L

• Capas: 1

# **SEGURIDAD**

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

# **ELIMINACIÓN**

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.

# ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

# **NOTA TEXTO LEGAL**

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas lasval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.lsaval.es».Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

